

金属粉

Metal Powder

ペースト屋の 金属粉 いかがですか？


自
信
あり

PASTE MAKER'S METAL POWDER

Pt Pt Powder

標準タイプ Standard powder	PT-2021	PT-2081
平均粒径(μm) Average particle (μm)	0.1 - 0.3	0.6 - 0.9

整粒タイプ Granulating powder	PT-4011	PT-4025	PT-4084	PT-4132
平均粒径(μm) Average particle (μm)	0.1	0.1 - 0.3	0.7 - 0.9	1.2 - 1.4



高結晶タイプ Highly crystalline powder	PT-3052	PT-3131	PT-3111	PT-3131F
平均粒径(μm) Average particle (μm)	0.4 - 0.6	0.8 - 1.2	1.0 - 1.2	3.0 - 6.0

Au Au Powder

標準タイプ Standard powder	AU-2061	AU-2131
平均粒径(μm) Average particle (μm)	0.5 - 0.7	1.2 - 1.4

Pd Pd Powder

標準タイプ Standard powder	PD-011	PD-041
平均粒径(μm) Average particle (μm)	≤0.3	0.3 - 0.5

Ag Pd Ag Pd Powder

合金タイプ Alloy powder	AGPD-80101	AGPD-70101
平均粒径(μm) Average particle (μm)	0.5 - 0.9	0.4 - 0.9

高耐熱性材料
MAXCEED

Noritake

Contact us

株式会社
ノリタケカンパニーリミテド
電子ペースト事業部

〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300番地

E-mail : emsd@n.noritake.co.jp
TEL : (0561)34-1272
FAX : (0561)34-4903